



Datenblatt

Qualität:	Passepartoutkarton 400 g/m ² hellweiß
Sorte:	0915 / 400
Spezifikation:	Nr. 2049
Rohstoff	Zellstoffe / Zusatzstoffe / Farbstoffe / Leim
Formate/Bogen:	100 x 70 86 x 122 100 x 140
Formate/Rolle:	Auf Anfrage, passend zur Maschinenbreite von 128 cm
Beschreibung:	Der Hahnemühle Passepartoutkarton wird mit reinem Quellwasser säurefrei und alterungsbeständig nach DIN 6738 und ISO 9706 hergestellt. Zusätzlich werden die Anforderungen nach ISO 16245 erfüllt. Der Hahnemühle Passepartoutkarton wird hauptsächlich im Bereich der hochwertigen Einrahmung eingesetzt, findet vielseitige Einsatzmöglichkeiten aber auch in Museen und Archiven. Aufgrund seiner guten Falzeigenschaften ist der Passepartoutkarton sehr gut als Einbandmaterial geeignet. Neben diesen "klassischen" Einsatzmöglichkeiten ist der Hahnemühle-Passepartoutkarton auch hervorragend geeignet für verschiedenste Drucktechniken und künstlerische Anwendungen.

Prüfparameter	Einheit	Nominell	Testmethode
pH-Wert	-	8,5	Merkblatt v / 17 / 62 (Zellcheming)
Flächengewicht	g/m ²	400	ISO 536
Dicke	mm	0,60	ISO 534
Bruchlast, längs quer	N/15mm	≥ 145 ≥ 100	EN ISO 1924
Berstdruck, absolut	N/cm ²	≥ 40	EN ISO 2758
Berstdruck, relativ	N/m ²	≥ 10	EN ISO 2758
Cobb (10 Min.)	g/m ²	45	EN 20535
Feuchtigkeitsgehalt	% abs.	3-4	ISO 287
Volumen	m ³	1,5	Berechnung

Testbedingungen	23 Grad Celsius, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit (ISO 187)
Entsorgung	Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel nach "Europäisches Abfallverzeichnis (AVV)": 150202*, 150203 und 200101.

Die Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand.

Die angegebenen Werte verstehen sich als typische Mittelwerte.

Formular 1700/MISAP/04.06.11/Rev.01

Stand: Datum 11.04.2016

0015/400 - Rev.01