

Technisches Datenblatt Buchbinderpappe



Dicke (mm)	Flächengewicht (g/m ²)	Spezifisches Volumen (cm ³ /g)
0,65	650	1,00
0,80	800	1,00
1,00	1.000	1,00
1,50	1.500	1,00
1,80	1.800	1,00
2,00	2.000	1,00
2,20	2.200	1,00
2,50	2.500	1,00
3,00	3.000	1,00
3,25	3.250	1,00

Abstufung	Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Abstufungen möglich.	
Dickenzuschlag	Dicken über 3,25 mm mit Klebezuschlag Formatmöglichkeiten über 3,25 mm: 50 bis 120 x 60 bis 120 cm	
Rohdichte (spez. Gewicht)	1,000 (g/cm ³)	
Absolute Feuchte	8 %	
Formate	50 bis 310 x 60 bis 428 cm Ein Wert (Breite oder Länge) darf 125 cm nicht überschreiten.	
Zuschnitte	Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag ab 1 Tonne lieferbar.	
Grenzwerte	Dicke: bis 1,99 mm = +/- 6 % Flächengewicht: +/- 6 % ab 2,00 mm = +/- 5 % Rohdichte: +/- 6 % ab 3,00 mm = +/- 4 % Absolute Feuchte: +/- 3 % Format: Längs- und Querschnitt: + 5 mm / - 2 mm	
Besonderheiten	Entspricht DIN EN 71 Teil 3 „Sicherheit von Spielzeug“. Entspricht der Empfehlung XXXVI - LMBG und ist für den direkten Kontakt mit trockenen und nicht feuchten Lebensmitteln geeignet. Ist nach DIN 53160 „Speichel- und Schweißecht“.	

Stand 08/2023

