



Planatol HW 730

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff

Typische Anwendungen

- Verkleben von Papier und anderen saugfähigen Substanzen mit Kunststoffen und Beschichtungen aus Polyethylen, Polypropylen und anderen schwierig zu verklebenden Oberflächen.
- Herstellung von Haftetiketten und selbstklebenden Artikeln.
- Nichtsaugende Oberflächen können nach dem Trocknen des einseitig aufgetragenen Klebstoffs ebenfalls durch Verpressen miteinander verklebt werden.
- **Planatol HW 730** ist auch für Transfer-Verfahren geeignet.

Technische Daten

Spezifikationswerte

Festkörper (DIN 53 189)	67,0 +/- 2%
Viskosität * (Rheostress 6000, ISO 3219, 20°C)	1.500 – 3.000 mPas
pH-Wert (DIN 53 785)	5 – 6

*zum Zeitpunkt der Produktion

Typische technische Eigenschaften

Filmfarbe	transparent
Klebeverhalten	flexibel, sehr stark selbstklebend
Frostbeständig	nein

Lieferform/Gebinde

5,5 kg Eimer, 30 kg Eimer, weitere auf Nachfrage

Allgemeine Anwendungshinweise

Verarbeitung

Für Längs- und Querleimung (Walzen- und Scheibenauftrag) auch auf schnelllaufenden Maschinen, wie auch für die manuelle Verarbeitung geeignet. Düsenauftrag ist mit Einschränkung (Drucksystem, Düsendurchmesser) möglich.

Lagerung

Maximaler Verarbeitungszeitraum: 6 Monate

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebilde, trocken bei 15 – 25°C gelagert.

Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

Reinigung

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit Benzin, etwas schlechter auch mit Isopropanol, entfernen.





Zur Beachtung

Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.

Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.

Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate.

Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich.

Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

