PLANATOL®
smart gluing

EM 99100

Wässriger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff mit schnellem Anzugsvermögen

Typische Anwendungen

- Einhängen von Buchdecken, auch aus Weich-PVC, auf allen Einhängeautomaten.
- Verkleben und Kaschieren von Papier und anderen saugfähigen Materialien mit foliierten Oberflächen und anderen schwierig zu verklebenden Materialien, speziell zum Kaschieren der Innenspiegel von buchbinderisch hergestellten Ordnern mit Polyolefin-foliierten Oberflächen, z.B. auf Kaschieranlage OKM 11.

Technische Daten

Spezifikationswerte

Festkörper	(in Anl. an ISO 3251)	56,0 +/- 2%
Viskosität * (Rheostress 6000, ISO 3219, 20°C)		3.500 – 4.000 mPas
pH-Wert	(in Anl. an ISO 976)	4 – 5

*zum Zeitpunkt der Produktion

Typische technische Eigenschaften

Filmfarbe	transparent
Klebeverhalten	flexibel, nachklebend
Frostbeständig	nein

Lieferform/Gebinde

30 kg Eimer, 1.000 kg IBC, weitere auf Nachfrage

Allgemeine Anwendungshinweise

Verarbeitung

Die Verarbeitung kann mit den üblichen maschinellen Auftragsgeräten erfolgen.

Der Klebstoff ist gebrauchsfertig eingestellt.

Lagerung

Maximaler Verarbeitungszeitraum: 6 Monate

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebinde, trocken bei 15 – 25°C gelagert.
Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

Reinigung

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit **Planatolin D** entfernen.

Zur Beachtung

Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.
Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.

Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate. Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich. Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.