



Planatol 81/20/3

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff

Typische Anwendungen

- Verklebungen, die sich nach völliger Trocknung des Klebstoff-Films leicht und ohne Faserausriß wieder trennen lassen (sog. Fugitivleimungen).
- Verklebung von Briefumschlägen oder Antwortkarten auf Trägerbahnen; Verschlussklebungen von Tüten, Beuteln und Taschen; Einklebungen von Beilagen (z.B. Postkarten) in Zeitschriften u.a..

Technische Daten

Spezifikationswerte

| | |
|---|--------------------|
| Festkörper (DIN 53 189) | 37,0 +/- 2% |
| Viskosität * (Rheostress 6000, ISO 3219, 20°C) | 1.300 – 1.550 mPas |
| pH-Wert (DIN 53 785) | 5 – 7 |

*zum Zeitpunkt der Produktion

Typische technische Eigenschaften

| | |
|----------------|--|
| Filmfarbe | opak |
| Klebeverhalten | nicht nachklebend, mit verminderter Kohäsion |
| Frostbeständig | nein |

Lieferform/Gebinde

Karton a' 9 Dosen, 5,0 kg Eimer, 25 kg Eimer, weitere auf Nachfrage

Allgemeine Anwendungshinweise

Verarbeitung

Die Klebstoffrezeptur und das verklebte Papier müssen bei Fugitivverleimungen exakt aufeinander abgestimmt sein. Vorversuche sind unerlässlich, bei Papierwechsel zwingend. Maschinell und manueller Auftrag möglich.. Für Walzen- und Düsenauftrag gebrauchsfertig eingestellt.

Lagerung

Maximaler Verarbeitungszeitraum: 6 Monate

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebände, trocken bei 15 – 25°C gelagert.

Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

Reinigung

Grundsätzlich kann die Geräte- und Maschinenreinigung mit kaltem Wasser erfolgen.





Zur Beachtung

Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.

Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.

Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate.

Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich.

Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

